

## DATASHEET: Durashot LC

Low Carbon steelshot.

Gesmolten in een elektrische vlamboogoven, thermisch veredeld, bainitische structuur. Materiaal is verpakt in stevige polyethylen zakken van 20 kg, 50 zakken = 1.000 kg op een **eenmalige pallet** voorzien van een beschermende kartonnen plaat en krimpfolie.

**Toepassingen** zijn: - schoonstralen, ontzanden, opruwen, etc.

Chemische (richt)analyse;

C	0,10-0,20%
Mn	0,50-1,20%
Si	0,10-0,25%
P	max. 0,03%
S	max. 0,03%

Hardheid: 40-50HRc

Soortelijk gewicht 7,4 g/cm<sup>3</sup>

Ervin test 3500 cycli

Maten (SAE specificatie), andere afmetingen op aanvraag;

Klasse	SAE	Maat (mm)
1	<b>S 070</b>	<b>0,18-0,42</b>
	<b>S 110</b>	<b>0,30-0,60</b>
2	S 170	0,42-0,85
	S 230	0,60-1,00
	S 280	0,71-1,18
	S 330	0,85-1,40
	S 390	1,00-1,70
	S 460	1,18-2,00